

weberprim FX15

Promotor de adherencia para soportes no porosos.



Excelente adherencia sobre superficies lisas y poco absorbentes.

Base agua, no tóxico ni inflamable.

Incorpora cargas minerales.

Presentación

Bidón de plástico de 20 kg en palets de 480 kg (24 bidones)

Colores

Productos de color único

Consumo

0,300 kg/m²

N/A

Almacenaje y conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Resina de unión con cargas minerales y no inflamable, que actúa como puente de adherencia sobre hormigón liso o cerámica previa a la aplicación de revestimientos minerales en zonas residenciales.

Recomendaciones de uso

Promotor de adherencia sobre hormigón liso previa aplicación de morteros minerales

Promotor de adherencia sobre hormigones viejos

Puente de adherencia en suelos cerámicos y de madera en zonas residenciales

Soporte

Hormigón, Cerámica, Madera, Sintético, Mortero de cemento, Placa de yeso laminada (PYL)

Limitaciones

- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 35 °C.
- No aplicar sobre soportes húmedos.
- No aplicar el revestimiento mineral sobre el producto todavía húmedo.

Tener en cuenta antes de aplicar

- Sobre hormigón, cerámica, placas de cartón yeso, soportes no absorbentes u otros soportes sintéticos diluir weberprim FX15 con agua, a razón de 2 volúmenes de weberprim FX15 con 1 volumen de agua limpia.
- Sobre madera aplicar weberprim FX15 sin diluir.
- Tiempo de secado: 8 a 24 horas.
- Tiempo para revestir: una vez seco al tacto hasta máximo 3 días (asegurarse que el producto no se ha ensuciado ni se ha mojado durante el tiempo de espera).
- No aplicar sobre soportes húmedos

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limpiar la superficie e imprimir eliminando todo el resto de lechadas, desencofrantes o contaminantes.
Dejar secar el soporte.

APLICACIÓN

Sobre hormigón, cerámica, placas de cartón yeso, soportes no absorbentes u otros soportes sintéticos diluir weberprim FX15 con agua, a razón de 2 volúmenes de weberprim FX15 con 1 volumen de agua limpia. Sobre madera aplicar weberprim FX15 sin diluir. Agitar con un batidor eléctrico.
Aplicar el producto mediante rodillo de pelo corto o con una brocha.
Si el tiempo de aplicación es largo, remover el producto periódicamente para evitar la sedimentación.
Dejar secar 24 horas mínimo antes de aplicar el revestimiento final.

PRESTACIONES TÉCNICAS

Características	Valor
Aspecto del producto	Líquido pastoso amarillento
Tiempo de espera para segunda capa	24 h
Tiempo total de secado	24 h
Tiempo máximo para revestir	Mínimo 24 horas de espera, y como máximo 48 horas
Adherencia mortero mineral de revestimiento sobre hormigón liso	$\geq 0,4$ MPa
Adherencia mortero autonivelante sobre cerámica	≥ 2 MPa

**El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

SAINT-GOBAIN WEBER CEMARSA, S.A.
Ctra. C-17, km. 2 Montcada i Reixac - 08110 Barcelona | Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05 | Línea de asistencia técnica para profesionales: 900 35 25 35
www.es.weber