

Resina de unión con cargas minerales

- Excelente adherencia sobre hormigón liso, cerámica y madera.
- Base agua.
- No tóxico ni inflamable.
- Incorpora cargas minerales.

Aplicaciones

- Promotor de adherencia sobre hormigón liso previa aplicación de revestimientos minerales.
- Puente de adherencia sobre suelos cerámicos y de madera en zonas residenciales.

Soportes

Hormigón liso, cerámica, madera y soportes no absorbentes.

Modo de empleo

- Limpiar la superficie a imprimir eliminando todo resto de lechadas, desencofrantes o contaminantes. Dejar secar el soporte.
- Mezclar dos volúmenes de **weber.prim FX15** con un volumen de agua limpia y agitar mediante batidor eléctrico.
- Aplicar el producto mediante rodillo de pelo corto o brocha, procurando no dejar zonas sin cubrir (calvas) Si el tiempo de aplicación es largo, remover el producto periódicamente para evitar la segregación.
- Dejar secar mínimo 24 horas antes de aplicar el revestimiento final.

Características de empleo

- Tiempo de secado: mínimo 24 horas.
- Tiempo de revestimiento: 3 días (en caso de dejar más días asegurarse que la imprimación no se ha ensuciado ni mojado durante el tiempo de espera)
- Color: Amarillo.
- Adherencia mortero de revestimiento sobre hormigón liso $> 4 \text{ Kg/cm}^2$
- Adherencia mortero autonivelante sobre cerámica $> 20 \text{ Kg/cm}^2$

Observaciones

- No aplicar **weber.prim FX15** sobre soportes húmedos.
- Si la aplicación del revestimiento final se demora, asegurarse que la imprimación no se ha ensuciado ni mojado.
- En caso de estocar al sol o con temperatura elevada bidones abiertos, **weber.prim FX15** puede formar una costra sólida en la superficie del bidón. Eliminarla y seguir aplicando el producto en estado fresco.

Consumo

- Aproximadamente 300 gr/m² (sin diluir)

Presentación

Bidones de 20 Kg.

Palets de 480 Kg (24 unidades)

Caducidad: 12 meses en el envase original sin abrir y al abrigo de heladas y fuentes de calor.

Certificaciones

